


Faserseile / Polypropylen-Seile

Polypropylen-Seil multifil • (DIN 83334) • geflochten • 16-fach

Seil-nenn-durch-messer mm	Längen-gewicht kg/100m	Form	Farbe	Mindest-bruchkraft kN
2	0,16	Form E	rot	0,70
2,5	0,23	Form E	rot	0,95
3	0,40	Form E	rot	1,50
4	0,70	Form E	rot	3,00
5	1,10	Form E	rot	4,50
6	1,55	Form E	rot	5,20
8	2,60	Form E	rot	9,00
10	4,00	Form E	rot	13,00
12	5,50	Form E	rot	18,00



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Polypropylen-Seil multifil • (DIN 83334) • geflochten • 16-fach

Seil-nenn-durch-messer mm	Längen-gewicht kg/100m	Form	Farbe	Mindest-bruchkraft kN
2	0,16	Form E	schwarz	0,70
2,5	0,23	Form E	schwarz	0,95
3	0,40	Form E	schwarz	1,50
4	0,70	Form E	schwarz	3,00
5	1,10	Form E	schwarz	4,50
6	1,55	Form E	schwarz	5,20
8	2,60	Form E	schwarz	9,00
10	4,00	Form E	schwarz	13,00
12	5,50	Form E	schwarz	18,00
16	10,20	Form E	schwarz	30,00



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!